

Sn60 Pb40 No Clean Lehim Teli

X39 flux içeren lehim telleri özellikle temizliksiz dalga ve reflow lehimleme operasyonlarının tamamlayıcısı olarak formüle edilmiştir. Ayrıca temizleme sonrası onarım işlerinde de ek bir temizleme gerektirmeden kullanmaya uygundur.

Kullanım Alanları

Hassasiyet gerektiren (işlemci ve entegre bacaklarında) yerlerde, AR-GE çalışmalarında kullanılır.

X39 Temizlik Gerektirmeyen Kristal Reçine

Standart	DIN 8511 FSW 32
Asit Değeri	215 -230 mg KOH/gr
Halide içeriği	Yok
Teldeki flux oranı	1 % ± 0,2 %
Bakır ayna testi	Geçer
Kromat kağıt testi	Geçer
Korozyon testi	Geçer

SIR Yüzey Geçirim Direnç Testi

Test süresi - saat	96
Polarizasyon gerilimi	Yok
Yüzey geçirim direnci	1,16 x 10 ⁹
Fluxsız kontrol	5,09 x 10 ⁹

Ürün Kodu	Ürün Adı	Çap	Ambalaj
600705	Sn60 Pb40 Lehim Teli	0,70 mm	500 gr
601005	Sn60 Pb40 Lehim Teli	1,00 mm	500 gr
601205	Sn60 Pb40 Lehim Teli	1,20 mm	500 gr
601605	Sn60 Pb40 Lehim Teli	1,60 mm	500 gr
602005	Sn60 Pb40 Lehim Teli	2,00 mm	500 gr
602305	Sn60 Pb40 Lehim Teli	2,30 mm	500 gr
600502	Sn60 Pb40 Lehim Teli	0,50 mm	200 gr
600702	Sn60 Pb40 Lehim Teli	0,70 mm	200 gr
601002	Sn60 Pb40 Lehim Teli	1,00 mm	200 gr
601202	Sn60 Pb40 Lehim Teli	1,20 mm	200 gr
601602	Sn60 Pb40 Lehim Teli	1,60 mm	200 gr

Kutu Ambalaj Miktarı

500 gr Makara Kutu Adeti: 20 Adet / 10 kg

200 gr Makara Kutu Adeti: 40 Adet / 8 kg

0,50 mm-6,00 mm aralığında istenilen çaplarda özel siparişleriniz alınır.

